

Wood Glue Application Solution

专业木工胶 应用解决方案

企业简介

用好胶·用心造

IWG，是中国胶粘剂行业中更具服务意识的科技型企业。

在近三十年的发展历程中，IWG 始终坚持以“用心造好胶，让客户用上好胶，帮客户好好用胶”的服务理念，为全球客户带来可靠的用胶体验。

科技和服务创造价值

IWG 拥有三个制造基地，年产能超过 26 万吨；拥有三个研发中心，超过四十人的研发团队，率先打造“A+ 科研平台”，并建立了应用检测实验室、环境实验室；同时，在中国、东南亚、中东、欧洲以及南美洲等地共拥有超过一百人的技术服务团队。IWG 遍布全球的服务节点，可在第一时间响应全球二十多个国家、上千品牌方客户的需求，并提供服务与产品解决方案。

世界级科技品牌

IWG 将贯彻“品牌、研发、产品、服务”的“四轮驱动”战略，建设世界级科技品牌。IWG，用科技为社会提供更有价值的粘合，用服务为客户提供更可靠的粘合，做全球胶粘剂行业更稳定的价值提供者！

永隆高新科技（青岛）有限公司

作为 IWG 旗下的专业木工胶品牌，永隆致力于为客户提供系统的木工胶合解决方案，产品涵盖 PUR/EVA 热熔胶系列、适用各类型木作工艺需求的水基胶系列等，为定制家居、木门窗、地板、空间装饰等行业提供专业用胶解决方案。

永隆通过行业领先的产品研发能力、技术领先的制造工艺、创新的市场拓展能力以及平台化的人才机制，确保了品牌在行业内一流的服务能力。永隆始终以高科技、高品质为目标，整合全球资源，以技术力量不断推进产品研发，为客户提供专业的技术指导，保证在使用中得到完美的产品体验，最大程度满足社会和市场的需求，为社会创造绿色环保的健康生活环境。



资质荣誉



胶粘你我 共创财富

永隆 PUR 封边胶合伙人招募火爆进行中

- 中国环境标志产品认证证书
- 质量管理体系认证证书
- 青岛市认定企业技术中心证书
- 高新技术企业证书
- 山东省瞪羚企业证书
- 青岛市“专精特新”企业证书

【支持政策】

- ✓ 价格支持
- ✓ 形象支持
- ✓ 运营支持
- ✓ 客户保护支持
- ✓ 广告支持
- ✓ 技术支持

产 品 目 录



01

PUR 封边热熔胶系列

02

PUR 包覆胶系列

03

PUR 平贴胶系列

04

EVA 热熔胶系列
(封边 / 包覆 / 折弯 / 封箱...)

05

EPI 实木拼板胶系列

06

D2 防水 NAF 等级
各种工艺应用单组份水基胶系列

07

D3 防水 NAF 等级
单组份水基型组装胶系列

08

D3 防水 NAF 等级
单组份水基微波复合胶系列

09

D3 防水 NAF 等级
单组份水基热压贴木皮胶系列

10

单组份 UF 胶粉
热压贴木皮 / 弯曲木系列 (E0/E1 等级)

11

3D 真空吸塑胶系列

PUR 封边热熔胶系列



高初粘力



定位速度快



出材率高



稳定性好



浸润性佳



绿色环保

70110/70111、70160 / 70161

- 高品质 PUR 封边胶产品系列
- 作业温度：135~160℃，适用温度范围：15~40℃
- 即时初粘力高，不污染板面，湿润性能佳
- 出材率高，最终不可逆的高强度 PUR 封边胶产品

70260/70261、70090/70091

- 高性价比 PUR 封边胶产品系列
- 作业温度：140~170℃，适用温度范围：10~42℃
- 初粘力及最终粘力强度满足 PUR 封边综合性能需求，不污染板面

70370/70371、70090S/70091S

- 高温环境下专用高强度 PUR 封边胶产品系列
- 作业温度：140~160℃，适用温度范围：25~45℃
- 高温环境下高初粘力产品，不污染板面

70180/70181、70190/70191

- 冬季型高品质 PUR 封边胶产品系列
- 作业温度：140~160℃，适用温度范围：-5~30℃
- 低温快速反应型，不污染板面，极佳快速反应高强度产品
- 高出材率，综合性能优秀的高品质产品

70760/70761、70770/70771

- 铝蜂窝与铝蜂窝板加 SPC 复合板专用 PUR 封边胶产品系列
- 作业温度：140~170℃，适用温度范围：5~40℃
- 四季款 PUR 封边胶产品，金属板类 PUR 封边专用高品质粘合产品

70130/70131

- 免拉力异型边专用 PUR 封边胶产品系列
- 适合各种异型免拉力边的封边
- 初粘性好，湿润性好，最终粘合边面无胶线，高强度产品

PUR 包覆热熔胶系列



高初粘力



防潮耐温



流动性好



设备适用广

70703S、70703W

- 0.1~0.2mm PVC 面材包覆在木质类基材上 PUR 热熔胶产品系列
- 70703S 夏季型：15~40℃
- 70703W 冬季型：5~25℃
- 布胶量：30~50g/ m²，作业温度：110~160℃
- 湿润性及初粘力好，最终胶合强度高

70705S、70705W

- 高品质、高强度 PUR 包覆胶产品系列
- 初粘性能好，适合 0.1~0.3mm PVC/PP 包覆在木质基材上
- 布胶量：30~60g/ m²，作业温度：115~160℃

70740-2N、70970

- 高品质、高初粘力 PUR 包覆胶产品系列
- 适用于 0.2~0.4mm 木皮、CPL、厚的 PP 膜等反弹力大面材包覆应用
- 布胶量：40~70g/ m²，作业温度：120~160℃
- 极好初粘力与最终高强度包覆用 PUR 胶

PUR 平贴热熔胶系列

70726S、70726W

开放时间长



出材率高



- 专用于 PET、PVC 平贴在三胺板基材上的工艺应用
- 作业温度：120~160℃，布胶量：30~40g/ m²，出材率高
- 70726S 适用环境温度范围：20~40℃
- 70726W 适用环境温度范围：5~25℃

70727S、70727W



活性期长



高光性佳

- 专用于 PVC 膜平贴在 PVC 发泡共挤基材与 SPC 基材板面上，墙板类平贴应用
- 布胶量：30~50g/ m²；作业温度：120~150℃，出材率高
- 70727S 适用环境温度：20~40℃
- 70727W 适用环境温度：5~25℃



EVA 热熔胶系列



(1) EVA 封边热熔胶系列

58350

- 熔融后水色透明无痕热熔胶
- 适用于浅灰色类门板封边应用，胶线与边面一体无胶线色差
- 适用于免拉力工艺的封边条上预先涂胶工艺应用，二次加热与初粘力非常适合免拉力工艺要求
- 作业温度：170~190℃，不拉丝，不污染板面

55380、55390

- 高品质、少填料、高强度 EVA 封边热熔胶产品系列
- 满足高品质要求的门板与封边后需油漆涂装工艺的封边应用
- 作业温度：180~200℃，不拉丝，不污染板面

55330/55331、55720/55721、 55780/55781、55360-53/55361-53

- 板式定制封边用高品质 EVA 热熔胶产品系列
- 不拉丝，不污染板面，拉力强度高，封边作业性能佳
- 适用于各种自动封边设备应用
- 作业温度：180~210℃，软化点：100~115℃

55320 / 55321、55850N

- 主要用于木门类封边应用
- 熔融快速，湿润性好，与油性类边框材料有很好的粘附性能
- 作业温度：180~210℃，软化点：95~105℃

55525/55525-1、55526/55526-1

- 高品质中温手动封边热熔胶产品系列
- 55525 / 55525-1，作业温度：130~160℃
- 55526 / 55526-1，作业温度：150~180℃

H80、H60

- 透明与常规 EVA 混合后的热熔胶，特殊市场需求产品
- 应对不同低温气候下对 EVA 封边胶成本与耐低温性能需求产品
- 作业温度：170~200℃，软化点：100±5℃

(2) EVA 包覆热熔胶系列

55710

- 包覆用 EVA 热熔胶
- 适用于厚度在 0.4mm 以内木皮包覆在木质基材上应用
- 作业温度：170~200℃

55810

- 包覆用 EVA 热熔胶
- 适用于木纹纸包覆在木质基材上应用
- 作业温度：160~190℃

(3) EVA 封箱热熔胶系列

55910、55920

- 主要用于快速封箱应用与高品质要求的中板快速粘接应用
- 黄透明胶产品
- 作业温度：150~180℃

EPI 实木拼板胶系列

886、22000

- 橡胶木、奥古曼、松木、杉木等中软性材质拼板应用
- 视不同树种与不同工艺品质要求，配比 5~15% 固化剂混合使用
- 冷压高频加工通用型产品
- 标准作业条件下最终品质为 D4 防水 NAF 等级产品

22900、33600

- 橡胶木、白蜡木、红橡类中硬性材质用拼板胶
- 配加 10~15% 固化剂混合使用
- 冷压高频加工通用型产品
- 标准作业条件下最终胶合强度 D4 耐候等级，NAF 环保等级拼板胶

46900

- 榉木、白橡、乌金木等硬木类用拼板胶
- 配加 12~15% 固化剂混合后使用
- 硬木类拼板建议冷压，不建议高频加工
- 标准作业条件下最终胶合强度 D4 等级，NAF 环保等级产品

D2 防水 NAF 等级 单组份水基胶系列

(1) 快速冷压加厚复合胶

5060、5070

- 黄色与乳色胶液，开放时间长，固化快速，低温作业性能好，固含量高
- 5℃环境温度陈放时间 25 分钟左右，冷压保压时间 2 小时可卸压
- 35℃环境温度陈放时间 10 分钟左右，冷压保压时间 20 分钟左右即可卸压

(2) 手工贴木皮薄片胶

9805、9802

- 手工贴 0.1~0.4mm 木皮薄片工艺应用
- 热反应与热激活性好，专用于手工热熨贴木皮胶
- 另可根据冷压或热压复合加厚工艺设计与品质要求，提供匹配的用胶系统解决方案





D3 防水 NAF 等级 单组份水基型微波复合胶系列

3338、3338L、3335

- 高固含量、热反应快速型水基胶
- 操作方便，D3 防水与 NAF 环保等级产品
- 适用于门类三层微波复合加厚工艺应用



D3 防水 NAF 等级 单组份水基组装胶系列

3338、3369、3365

- 高品质单组份水基型组装胶
- 高固含量，快速固化，D3 防水 NAF 环保等级
- 适用于各种结构常温与高频组装应用
- 热反应快速，无填料高剪切强度产品



D3 防水 NAF 等级 单组份热压贴木皮水基胶系列

3336、3339

- 高品质要求的单组份热压贴木皮胶
- 开放时间长，热反应固化快速
- 适用于热压机与单层短周期热压线应用，也适合拼花面板类压贴应用
- 操作方便，NAF 等级环保胶产品，D3 防水等级



单组份 UF 胶粉 热压贴木皮 / 弯曲木加工应用

606、607

- 单组份 UF 胶粉，热固型胶产品，加 50% 水混合后使用
- 活性期长，操作方便，E0 甲醛释放等级产品
- 适用于各种木皮薄片压贴在各种基材上，高级木质家具贴木皮应用
- 适用于各种异常弯曲木圆弧板热压与高频加工应用，热反应快速，定型好，不反弹

3D 单组份 真空吸塑胶系列

10110、10120、10130

- 0.15~0.45mm 厚 PVC、PP 膜吸覆在 MDF 异型基材上
- 分别有耐高温 60℃、70℃、75℃ 产品
- 有高光膜镜面效果吸塑胶产品
- 热活化温度 50~60℃；如添加 3%~5% 固化剂混合使用，耐热与吸附强度会提升一个等级





永隆高新科技（青岛）有限公司

WINLONG GW INTERNATIONAL TECHNOLOGY (QINGDAO) CO., LTD.

中国·青岛莱西市望城街道烟台南路 46A 号

No.46A, South Yantai Road, Wangcheng Street, Laixi City, Qingdao, Shandong, China

 **400-186-7177**



关注永隆官方微信